



SEALCRET DE MORELIA

PRODUCTOS QUIMICOS PARA LA CONSTRUCCION
ADITIVOS PARA CONCRETO E IMPERMEABILIZANTES Y EPOXYCOS
JOSEFINA RUIZ DE OROPEZA

JESÚS URBINA No. 120, CHAPULTEPEC ORIENTE TEL.443-3140106 Y 443-3146705 MORELIA, MICH C.P.58260

CURASIL AT

MEMBRANA DE CURADO PARA CONCRETO, TRANSPARENTE, BASE AGUA.

DESCRIPCIÓN

CURASIL AT es un producto químico inorgánico, líquido azul, rojo ó blanco que al aplicarse sobre la superficie del concreto recién colado, sella su porosidad evitando la pérdida de agua de mezcla, y produciendo así un curado adecuado.

USOS

CURASIL AT se emplea como membrana de curado de concreto donde no sea deseable una superficie grasosa que afecte a tratamientos posteriores del concreto, como es el caso de membranas convencionales.

PROPIEDADES

- Controla el calor de hidratación, evitando pérdida de agua.
- De acuerdo a la especificación ASTM C 309 la pérdida de agua máxima es de 0.55 kg/m².
- Sella porosidad, formando una película impermeable, resistente.
- Seca rápido (2 hrs.) permitiendo tráfico.
- No cambia el color del concreto.
- No forma película grasosa.
- Incrementa la dureza superficial del concreto.

APLICACIÓN

CURASIL AT debe aplicarse sobre la superficie de concreto con brocha, rodillo, jalador de hule o aspersor, tal como viene en su envase, una vez que se ha eliminado el agua de sangrado. Permita que se absorba por un lapso de, aproximadamente, 15 a 20 min. y la superficie quede superficialmente seca pero aún húmeda. Cuando esto suceda, aplique un poco de agua limpia por medio de aspersión y cuando empiece a secar, elimine el resto con una jerga o un jalador de hule para evitar encharcamientos.

VENTAJAS

Las superficies de concreto curadas con CURASIL AT tienen la ventaja de retener el agua suficiente para obtener las propiedades óptimas del concreto, además de incrementar notablemente su dureza, resistencia al rayado, desprendimiento de polvo e impermeabilidad.

Nota : en caso de querer aplicar posteriormente un recubrimiento, pintura o acabado, se deberá picar la superficie, martelinarla ó lijarla con carga, para una buena adherencia.

RENDIMIENTO

CURASIL AT deberá aplicarse a un rendimiento de 5 m²/ Lt.

PRESENTACIÓN

CURASIL AT se envasa en cubetas de 19 Lt. y tambores de 200 Lt. Conserva sus propiedades por 6 meses en lugar fresco en su envase original.

ACELERANTES - RETARDANTES – PLASTIFICANTES – IMPERMEABILIZANTES – ADHESIVOS PARA CONCRETO – PRODUCTOS EPOXICOS – DESMOLDANTES – MEMBRANAS DE CURADO ENDURECEDORES DE PISO – BANDAS DE PVC – JUNTAS ELASTICAS – FIBRAS PARA CONCRETO